

<b><u>Beschreibung + Anwendung:</u></b>	<b>Myaktiv 75</b> ist ein speziell additiviertes Gummigranulat aus LKW-Reifen unter Zusatz eines Haftverbessers. Das Gummimehl dient als Zuschlagsstoff zur Modifizierung von Bitumen für den Asphaltstraßenbau.		
<b><u>Korngröße:</u></b>	0,1 - 0,6 mm		
<b><u>Physikalische Eigenschaften:</u></b>	<b>Kennwert</b>		<b>Prüfmethode</b>
	Dichte bei 15°C	1,10 - 1,20 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 12185
	Schüttdichte	0,5 - 0,6 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 12185
	Flammpunkt	> 220 °C	DIN ISO 2592
<b><u>Materialzusammensetzung:</u></b>	Gehalt an Gummimehl	> 80 M.- %	
	Gehalt an Haftverbesserer	> 10 M.- %	
	Gehalt an Aktivierungsadditiv	< 10 M.- %	
<b><u>Lieferform:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 kg PE-Säcke</li><li>• Big Bag 500 kg oder 1.000 kg</li></ul>		
<b><u>Versand:</u></b>	Selbstabholung ab Werk oder Lieferung zum Empfängerort		
<b><u>Lagerung:</u></b>	trocken, nicht zu warm, keine direkte Sonneneinstrahlung		

Alle Angaben entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen bezüglich Herstellung und Anwendung. Die darin enthaltenen Werte und Durchschnittswerte dienen der unverbindlichen Beratung und Information.